


PRODOTTO:

SMARTPIU' GRECA 28/112 9 GRECHE

SEZIONE LASTRA:



VOCE DI CAPITOLATO:


LASTRA GRECATA IN POLICARBONATO ALVEOLARE ESTRUSO, CON LARGHEZZA ~1010 mm, passo utile 900 e SPESSORE 2,5 mm, con STRUTTURA ALVEOLO A MONO CAMERA. SEZIONE GRECA 28/112 mm PER ABBINAMENTO CON LAMIERE GRECATE.

LE LASTRE SONO FORNITE CON LUNGHEZZA A MISURA, TERMOSALDATE ALLE ESTREMITA', AUTOESTINGUENTE EUROCLASSE B s1 d0.

- **IMPIEGO:** REALIZZAZIONE DI LUCERNARI E COPERTURE **PIANE E CURVE**
PER LE COPERTURE CURVE LA LASTRA VIENE CURVATA A CALDO CON Raggio 3,5 m e 6,0 m
- **ACCESSORI:** IL SISTEMA E' COMPLETATO DA ACCESSORI
(PER DETTAGLI SUGLI ACCESSORI CONTATTARE IL PRODUTTORE).
- **NOTE:** PER REALIZZAZIONE DI LUCERNARI CON ELEVATE CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO TERMICO IN LINEA CON LA NORMATIVA VIGENTE, SI CONSIGLIA L'UTILIZZO DI SMARTPIU' ABBINATA A VELARIO INTERNO

TABELLE DEI CARICHI (Applicazione Piana):


**PORTATE SMARTPIU' profilo Greca 28/112
APPLICAZIONE PIANA SU PIU' APPOGGI**




APPLICAZIONI:

APPLICAZIONI SMARTPIU' PER LUCERNARI IN FALDA

LUCERNARIO TRASVERSALE



LUCERNARIO LONGITUDINALE



CARATTERISTICHE TECNICHE:

DATI		Unità	Greca 28/112 -9 grehce	
Spessore		mm	2,5	
Passo lastra utile		mm	900 ± 5 (9 greche)	
Larghezza lastra		mm	1010± 5	
Passo greche		mm	112	
Altezza greche Centrale e Laterale		mm	28	
Lunghezza lastra		m	A misura (max 7,00 m)	
Curvatura		(R) m	Curvatura a caldo R 3,5 o 6,0 m – Curvatura in opera R> 10 m	
Colore		-	Neutro con finitura satinata o Opalino	
Chiusura alle estremità		-	Termosaldataura alveolo	
Struttura alveolo		-	Monocamera	
Protezione U.V.		-	protetto UV sul lato esterno	
Classificazione Fuoco		-	B s1 d0	
Temperatura d'impiego		°C	-40° / + 130°	
Dilatazione Termica Lineare		mm/mm°C	6,7 x10 ⁻⁵	
Resistenza agenti chimici ed uso e manutenzione		-	Vedi specifiche catalogo	
Isolamento Termico		W/m²K	U= 4,71	
Trasmissione luminosa				
		NEUTRO	%	84±2
		OPALE	%	76±2
Fattore solare				
		NEUTRO	%	79±2
		OPALE	%	75±2
Shading coefficient				
		NEUTRO		0,91±0,02
		OPALE		0,87±0,02
Garanzia		10 anni - Vedi nostra Garanzia per termini e condizioni		

Clausola di responsabilità: tutte le indicazioni e la consulenza tecnica fornita sono rese in buona fede e secondo le proprie migliori conoscenze; tuttavia, non avendo alcun controllo sull'altrui uso dei propri materiali, si declina qualsiasi responsabilità per le loro applicazioni. Le indicazioni non dispensano l'acquirente dall'eseguire i propri controlli per determinare la rispondenza dei materiali alle proprie esigenze ed alle norme vigenti. Poly più S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche ai propri prodotti ed ai contenuti delle documentazioni senza preavviso.